

sikkens

ALPHA

**EXTREEM MATTE,
NIET
OPGLANZENDE
BINNENMUURVERF**



ALPHACRYL MAT



●
Niet opglanzend

●
Extreem mat en spanningsarm

●
Zeer schrobvast

●
Isolerend en goed dekkend

Teamwork met Sikkens

sikkens



Alphacryl Mat
Hoogwaardige, extreem
matte muurverf voor binnen.
Zeer sterk, spanningsarm,
isolerend en niet gevoelig
voor opglanzen.

Uniek bindmiddel

Door de toepassing van een uniek bindmiddel is Alphacryl Mat extreem mat en ongevoelig voor opglanzen. Daar waar op vrijwel alle muurverven glansstrepen ontstaan na schrobben of beschadigen, blijven deze hinderlijke glansverschillen bij Alphacryl Mat uit. Door het matte uiterlijk is de verf bij uitstek geschikt voor muren en plafonds in ruimtes met strijklicht. Alphacryl Mat is spanningsarm en heeft een licht isolerende werking, hierdoor is het een goede renovatieverf. Bovendien heeft Alphacryl Mat een zeer hoge dekkracht en valt het in de hoogste klasse van schrobvastheid. Verkrijgbaar in vrijwel alle kleuren van het 4041 Color Concept.

Algemeen

Belangrijkste eigenschappen:
 Niet opglanzend
 Zeer sterk
 Extreem mat
 Spanningsarm
 Isolerend
 Zeer schrobvast (klasse 1, conform DIN EN 13300)

System:

Zonodig de ondergrond reinigen.
 Eventueel voorbehandelen met Alpha Aquafix, Alpha Fix of Alpha Primer SF.

Toepassing:

Als zeer sterke afwerking voor muren binnenshuis, ook voor renovatieprojecten. Ideaal voor ruimtes met strijklicht.

Verwerkingscondities:

Omgevings-, ondergrond- en verwerkingstemperatuur: min. 5 °C
 Relatieve vochtigheid: max. 85%

Verwerkingsmethoden:

Kwast, plafondborstel, rolborstel
 Type verdunning: water
Spuiten: (Airmix spray, Easy Spray)
 1-3% verdunnen met water
 Spuitdruk: 130-150 bar
 Luchtdruk: 4 bar
 Spuitopening: 0,381 mm (0,015 inch)
Airless spray:
 1-3% verdunnen met water
 Spuitdruk: 120-140 bar
 Spuitopening: 0,457-0,533 mm (0,018-0,021 inch)
Luchtspuit:
 Type verdunning: water
 Hoeveelheid verdunning: ca. 3%
 Spuitdruk: 2-5 bar
 Spuitopening: 1,8-2,2 mm

Eigenschappen

Glansgraad: extreem mat
Dichtheid wit: ca. 1,40 kg/dm³
Schrobvastheid: klasse 1, conform DIN EN 13300
Afleveringsviscositeit: 130-143 KU
Vaste stofgehalte wit: 59 gew.% +/- 2%
Droging bij 20 °C/65% RV:
 Stofdroog: na ca. 1 h.
 Overschilderbaar: na 6 h. met dispersieverven
Praktisch rendement: Ca. 7 m²/l, afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond, applicatiemethode en de vorm van het object.

Verdere informatie

Verpakking: 5 en 10 liter

Meer informatie:

Voor documentatie over Alphacryl Mat en voor gerichte verftechnische adviezen kunt u zich wenden tot uw Sikkens grossier.



Akzo Nobel
Decorative Coatings bv
Sikkens Bouwverven
Postbus 3
2170 BA Sassenheim
Tel.: 071 - 3083400
Fax: 071 - 3083273
www.sikkens.nl

SAP: 6015923 09/05

ALPHACRYL MAT



Teamwork met Sikkens