

Alphacryl Plafond

Watergedragen muurverf voor binnen op basis van acrylaatcopolymeerdispersie

Belangrijkste eigenschappen	Algemeen Totaal mat. Hoge witheid. Zeer gemakkelijk te verwerken. Hoge dekkracht. Waterdampdoorlaatbaar. Glad oppervlak. Niet vergelend. Lange open tijd. Schrobfast volgens DIN EN 13300, klasse 3.
Toepassing	Speciaal bedoeld voor plafonds (van beton) die voorzien zijn van een spuitpleister (Spack). Ook toepasbaar op andere ondergronden en goed hechtende, gereinigde oude verflagen.
Verwerkingscondities	Verwerkingsgegevens Verwerkingstemperatuur: minimaal 5°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.
Verwerkingsmethoden	Met kwast, plafondborstel, rolborstel, luchtspuit en airless spray. Kwast: Bij voorkeur Meesterhand Premium kwast (synthetisch). Plafondborstel, rolborstel: Bij voorkeur Meesterhand muurverfroller (gladwerk). Meesterwerk muurverfroller 8 mm (grove ondergrond).
Verwerkingsgegevens	Kwast, plafondborstel, rolborstel, luchtspuit, airless spray Type verdunning: water. Airless spray Type verdunning: water. Hoeveelheid verdunning: 1-2%. Spuitdruk: 120-150 bar. Spuitopening: 0,457-0,533 mm (0,018-0,021 inch). Luchtspuit Type verdunning: water. Hoeveelheid verdunning: ca. 5%. Spuitdruk: 2,5 bar. Spuitopening: 1,8-2,2 mm.
Reiniging gereedschap	Met water.
Theoretisch rendement	10 m ² /l. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Praktisch verbruik per object te bepalen door een proefvlak.
Vlampunt	> 65°C.
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Productveiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.

Glansgraad
Structuur
Afleveringsviscositeit
Dichtheid
Vaste stofgehalte
Droging bij 20°C/ 65% RV

Dekvermogen

Wasvastheid
Vergelingsweerstand

Verpakking
Houdbaarheid
Kleurassortiment

Eigenschappen

Mat.
Glad.
1,3 Pa.s/23°C.
Wit: 1,30-1,45 kg/dm³.
Wit: 50-52 gew.% = 33-34 vol.%.
Stofdroog na: ca. 1 h.
Overschilderbaar na: 4-5 h.
Goed; met airless spuitapparatuur wordt doorgaans in één bewerking een goede dekking verkregen.
Schrobfast volgens DIN EN 13300, klasse 3.
Niet vergelijkend.

Verdere informatie

10 l.
In onaangebroken verpakking is het materiaal 12 maanden houdbaar. Vorstvrij bewaren.
Wit en ca. 300 lichte kleuren van het Sikkens 4041 Color Concept.

Systemen

Met spuitpleister (Spack) behandelde ondergronden

Voorbehandeling

De ondergrond ontdoen van vuil, vet, stof e.d.

Afwerking

Afwerken met één of twee lagen Alphacryl Plafond. Indien er twee lagen worden aangebracht, dan de eerste laag verdunnen met 5% water.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technische Voorlichting, Tel.: 071-3083400, Fax: 071-3083273, Internet: www.sikkens.nl.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.